HYDROCIM+

HYDROFUGE DE SURFACES		1L = 4 à 8m²	PAE	Point éclair 28°C

▶Evite la pénétration de l'eau à l'intérieur des bâtiments tout en permettant le passage de la vapeur d'eau vers l'extérieur.

▶Protège les constructions contre l'action des intempéries et prévient contre les fissures et lézardes, provoquées par le gel de l'eau d'infiltration.

▶Prolonge l'aspect du neuf sur les façades, en les protégeant contre l'imprégnation des poussières et des suies.

▶Forme avec le support des liaisons d'une grande stabilité qui permettent une forte résistance au vieillissement (cycle gel-dégel, UV , …..)

▶Ne modifie ni l'aspect, ni la teinte des matériaux.

▶Laisse respirer le support sur lequel il est appliqué et maintient les échanges gazeux entre les surfaces.

LIEUX D'UTILISATION

Applicable sur toutes surfaces (sauf platre) telles que : béton, ciment, crépis, pierres, tuiles, briques, mortier, terre cuite, fibres ciment, bois, etc.
Après application, HYDROCIM + rend les surfaces non adhérentes ce qui permet de retirer plus facilement les affiches, collées sur les surfaces.
HYDROCIM + permet l'hydrofugation des bois soumis aux intempéries.

MODE D'EMPLOI

Préparation des surfaces : les surfaces doivent être propres, sèches, dégraissées, dépoussiérées et adhérentes.
Après une pluie laisser sécher 24 heures, dans le cas d'un nettoyage, laisser sécher 3 jours (temps sec).
Sur maçonneries neuves, attendre 1 mois, sur le bois traitement possible sur bois brut (par trempage).
Boucher les fissures de plus de 0.3 mm et éliminer par brossage les éléments de faible adhérence.
Protéger les surfaces attenantes (fenêtres, vitres, portes, encadrements, revêtements, et) avant application.
HYDROCIM + s'applique à la brosse, ou avec nos pulvérisateurs manuels. (La pression doit être la plus réduite possible).
HYDROCIM + s'emploi du bas vers le haut en prenant soin d'imprégner à saturation le support. (pour des supports poreux l'application d'une seconde couche est nécessaire dès que l'aspect brillant de la première couche a disparu).
Pouvoir couvrant : 4 à 8 m² au litre (cette donnée peut varier sensiblement en fonction du pouvoir absorbant du support et du nombre de couches appliquées). Il est recommandé de faire un test afin de connaître la consommation réelle.
L'effet perlant de HYDROCIM + est obtenu au bout de 4 heures (dans les conditions normales de température et d'hygrométrie)
FINITION : toujours faire un test préalable
Peinture : dispersion styrène-acrylique ou une phase solvanté type pliolite
Enduits : hydrauliques ou organiques

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Aspect : liquide
Couleur : incolore
Densité à 20° C : 0,82 ± 0,02
Point d'éclair : 28° C (Pensky-Martens NF M 07-019)
Pouvoir couvrant : 4 à 8 m² au litre (selon support et nombre de couches)
Composition : Polysiloxane et hydrocarbure aliphatique
Procès verbal d'essais n° 2352-6-927-1 (CEBTP), mouillabilité et absorption d'eau en phase vapeur – perméabilité à l'eau. Profondeur de pénétration après séchage

CONDITIONS D'EMPLOI

Ne pas utiliser HYDROCIM + pour l'hydrofugation du plâtre.
HYDROCIM + ne résiste pas aux pressions d'eau permanentes.
Ne pas utiliser HYDROCIM + pour l'hydrofugation du plâtre, ni sur les parties enterrées.
Consulter les précautions d'emploi sur l'emballage ou la FDS. Porter des gants et des lunettes de protection des yeux. Toujours effectuer au préalable, un essai avec la surface à traiter pour déterminer compatibilité et temps de contact appropriés.

Vous souhaitez une démonstration : contactez votre commercial ou appelez-nous au 02.32.96.93.93

Nos fiches de données de sécurité sont disponibles 24h/24 sur Internet à l'adresse : **www.quickfds.com**

www.purodor-marosam.com

Purodor – Marosam - ZI – Route de Bourgtheroulde - 27670 BOSC ROGER EN ROUMOIS - Tél : 02 32 96 93 93 - Fax : 02 35 78 58 02